

**Soya Yağı Bazlı, Üretan Modifiyeli  
Uzun Yağlı Alkid Reçine****ÖZELLİKLER**

- Mükemmel parlaklık ve sürekliliği
- Hava şartlarına mükemmel dayanım
- Yüksek aşınma ve su direnci
- Çok hızlı kuruma

**KULLANIM YERLERİ**

- Parke cilalarında
- Ahşap ve yat verniklerinde
- Sanayi boyalarında

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

Solvent Tipi	Çözünürlük
Toluen	+
Ksilen	+
White Spirit	+
n-Butanol	-
Metil Etil Keton	+
n-Bütül Asetat	+
Glikol Eterler	+
<b>Not: + Çözünür - Çözünmez</b>	

**UYUMLULUK**

Reçine Tipi	Uyumluluk
Kısa Yağlı Alkid Reçine	-
Orta Yağlı Alkid Reçine	+
Uzun Yağlı Alkid Reçine	+
Alifatik Sertleştiriciler	-
Aromatik Sertleştiriciler	-
İzosiyanat Sertleştiriciler	-
Amino Reçineler	-
Maleik Reçineler	-
Selülozik Reçineler	-
Fenolik Reçineler	-
Polieter Polioller	-
Rosin Esterler	-
<b>Not: + Uyumlu - Uyumsuz</b>	

**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR**

Yağ Tipi	Soya yağı
Yağ uzunluğu	~ %58
Solvent	White Spirit
Solid içeriği %	60 ± 1
Solid üzerinden asit değeri ( mg KOH/g )	Max. 3
Renk ,Gardner (%50)	Max. 6
Viskozite (25°C) Gardner	30-45" Y+/Z1+
Görünüş	Berrak
Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> )	0,94

**ÜRETİM ÖNERİLERİ****Kurşun İçerikli Kurutucu Oranları**

0,04 - 0,06 % Co

0,5 - 0,7 % Pb

0,04 - 0,08 % Ca

**Kurşunsuz Kurutucu Oranları**

0,05 - 0,07 % Co

0,1 - 0,2 % Ca

0,05 - 0,1 % Zr

Kurutucu oranları katı alkid reçine üzerinden hesaplanan metal yüzdeleridir.

**DEPOLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin, kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30 °C aralığında saklanmalıdır. Ambalajlar direkt güneşten ışığından uzak tutulmalıdır. Reçinenin raf ömrü uygun depolama şartlarında 1 senedir.

**MALZEME GÜVENLİĞİ**

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu istenildiği takdirde iletir.

**AMBALAJ ŞEKLİ**

Reçine White Spirit içinde %60'luk net 180 kg'lık varillerde sevk edilir.