

**Ayçiçek Yağ Asidi Bazlı, Hava Kurumalı  
Parlak Uzun Yağlı Alkid Reçine****ÖZELLİKLER**

- Mükemmel parlaklık ve esneklik
- İyi Hava şartlarına dayanıklılık
- Çok iyi kuruma
- İyi renk tutma

**KULLANIM YERLERİ**

- Dekoratif son kat ve primer boyalarda
- Ahşap boya ve vernikte
- İç ve dış cephe son kat boyalarında

**ÇÖZÜNÜRLÜK**

Solvent Tipi	Çözünürlük
Toluen	+
Ksilen	+
White Spirit	+
n-Butanol	-
Metil Etil Keton	+
n-Bütül Asetat	+
Glikol Eterler	+
<b>Not: + Çözünür - Çözünmez</b>	

**UYUMLULUK**

Reçine Tipi	Uyumluluk
Kısa Yağlı Alkid Reçine	-
Orta Yağlı Alkid Reçine	+
Uzun Yağlı Alkid Reçine	+
Alifatik Sertleştiriciler	+
Aromatik Sertleştiriciler	+
İzosiyanat Sertleştiriciler	-
Amino Reçineler	-
Maleik Reçineler	-
Selülozik Reçineler	-
Fenolik Reçineler	-
Polieter Polioller	-
Rosin Esterler	-
<b>Not: + Uyumlu - Uyumsuz</b>	

**TEKNİK SPESİFİKASYONLAR**

Yağ Tipi	Ayçiçek yağ asidi
Yağ uzunluğu	~ %63
Solvent	White Spirit
Solid içeriği %	85 ± 1
Solid üzerinden asit değeri ( mg KOH/g )	Max. 10
Renk ,Gardner (%50)	Max. 5
Viskozite (25°C) Gardner	30-45'' (%60) Y+/Z1+
Görünüş	Berrak
Yoğunluk (gr/cm <sup>3</sup> )	0,98

**ÜRETİM ÖNERİLERİ****Kurşun İçerikli Kurutucu Oranları**

0,04 - 0,06 % Co  
0,5 - 0,7 % Pb  
0,04 - 0,08 % Ca

**Kurşunsuz Kurutucu Oranları**

0,04 - 0,06 % Co  
0,08 - 0,1 % Ca  
0,05 - 0,07 % Zr

Kurutucu oranları katı alkid reçine üzerinden hesaplanan metal yüzdeleridir.

**DEPOLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ**

Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin, kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30 °C aralığında saklanmalıdır. Ambalajlar direkt güneşten ışığından uzak tutulmalıdır. Reçinenin raf ömrü uygun depolama şartlarında 1 senedir.

**MALZEME GÜVENLİĞİ**

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu istenildiği takdirde iletilir.

**AMBALAJ ŞEKLİ**

Reçine White Spirit içinde %85'lik net 190 kg'lık varillerde sevk edilir.