

**Soya Yağı Bazlı, Hava Kurumalı
Uzun Yağlı Alkid Reçine****ÖZELLİKLER**

- Hava şartlarına dayanıklılık
- Mükemmel parlaklık
- Yüksek sararma direnci
- Hızlı kuruma ve sertleşme

KULLANIM YERLERİ

- Kaliteli iç ve dış cephe boyalarda
- Dekoratif boyalarda
- Metal ve ahşap yüzey kaplamalarında

ÇÖZÜNÜRLÜK

Solvent Tipi	Çözünürlük
Toluen	+
Ksilen	+
White Spirit	+
n-Butanol	-
Metil Etil Keton	+
n-Bütül Asetat	+
Glikol Eterler	+
Not: + Çözünür - Çözünmez	

UYUMLULUK

Reçine Tipi	Uyumluluk
Kısa Yağlı Alkid Reçine	-
Orta Yağlı Alkid Reçine	+
Uzun Yağlı Alkid Reçine	+
Alifatik Sertleştiriciler	-
Aromatik Sertleştiriciler	-
İzosiyanat Sertleştiriciler	-
Amino Reçineler	-
Maleik Reçineler	+
Selülozik Reçineler	-
Fenolik Reçineler	+
Polieter Polioller	-
Rosin Esterler	-
Not: + Uyumlu - Uyumsuz	

TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Yağ Tipi	Soya yağı
Yağ uzunluğu	~ % 62
Solvent	White Spirit
Solid içeriği %	70 ± 1
Solid üzerinden asit değeri (mg KOH/g)	Max. 10
Renk ,Gardner (%50)	Max. 5
Viskozite (25°C) Gardner	100-135'' Z4+
Görünüş	Berrak
Yoğunluk (gr/cm ³)	0,95

ÜRETİM ÖNERİLERİ**Kurşun İçerikli Kurutucu Oranları**

0,04 - 0,06 % Co
0,5 - 0,7 % Pb
0,04 - 0,08 % Ca

Kurşunsuz Kurutucu Oranları

0,03 - 0,06 % Co
0,04 - 0,09 % Zr
0,15 - 0,2 % Ca

Kurutucu oranları katı alkid reçine üzerinden hesaplanan metal yüzdeleridir.

DEPOLAMA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin, kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30 °C aralığında saklanmalıdır. Ambalajlar direkt güneşten ışığından uzak tutulmalıdır. Reçinenin raf ömrü uygun depolama şartlarında 1 senedir.

MALZEME GÜVENLİĞİ

Malzeme Güvenliği Bilgi Formu istenildiği takdirde iletilir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Reçine White Spirit içinde %70'lik net 190 kg'lık varillerde sevk edilir.